

FICHA TÉCNICA

TOPLASTIC
IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Recubrimiento acrílico impermeable de **alta elongación y duración en intemperie**. Ideal para **evitar el paso de humedades, goteras y filtraciones en terrazas y paredes** que no estén sumergidas permanentemente en agua, filos de ventanas, muros de terrazas, tejas y canales. Producto diseñado para una **duración de 5 años con condiciones óptimas de aplicación**.



RENDIMIENTO TEÓRICO

Toplastic Humedad Extrema tiene un rendimiento teórico de **1 - 2 m²/lt en 3 manos**.

El rendimiento puede variar dependiendo del tipo de superficie.



MODO DE USO

- 1.- La superficie debe estar **limpia, seca, libre de grasas, breas, asfaltos, aceites, partículas de polvo sueltas** y otros contaminantes, en superficies nuevas, **dejar secar 30 días antes de aplicar** Toplastic Impermeabilizante Acrílico.
- 2.- En superficies con eflorescencia, sales minerales o excesos cementicos, usar ácidos para neutralizar la superficie.
- 3.- Para superficies degradadas o flojas usar emulsión fijadora (Endurecedor de superficies).



APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- 1.- Diluir la primera mano hasta el 20% con agua y las siguientes manos de **Toplastic Humedad Extrema** no necesitan dilución.
- 2.- Homogenice **Toplastic Humedad Extrema** con una paleta limpia antes de aplicarlo.
- 3.- No mezclar **Toplastic Humedad Extrema** con otros productos porque pueden afectar sus propiedades.
- 4.-Aplicar cuando se prevea que **no habrá lluvia en las próximas 4 horas**, para **permitir su correcto secado** que lo hará resistente al agua.



ESPECIFICACIONES

- Resina vinil acrílica
- Interiores y exteriores
- Acabado mate
- Excelente cubrimiento



INFORMACIÓN TÉCNICA

- **Densidad:** 1.200 - 1.400 g/cm³
- **Sólidos en peso:** 45 -48 %
- **Sólidos en volumen:** 28 - 30 %
- **Viscosidad 25 °C:** 118 - 130 KU
- **Secamiento:** 25°C y Humedad relativa del 60%